



Rely on it.

RENOLIT SE – Zweigniederlassung Frankenthal

PRODUKTINFORMATION

Spanndecke – hochglänzend – 0.170mm-B-S2-d0

Folienart: Kalandrierte PVC-Folie monomer weichgemacht, phthalatfrei, speziell konzipiert für den Einsatz im Dekorationssektor im Innenbereich, mit Flammschutzmittel.

RENOLIT Bezeichnung: WF-OPAK BS2D0 / WF-TRL BS2D0
Artikel-Gruppe: 10.40.60 / 10.40.70. / 10.40.75
Prägung: 800500 = glänzend
Farbe: verschiedene
Dicke: 0.170 mm

TECHNISCHE DATEN

	Eigenschaften:	Methode:	Einheit:	Ziel:	min.:	max.:
1	Dicke¹	DIN EN ISO 2286-3	[mm]	0.170	0.157	0.183
2	Maßänderung²	DIN 53 377	[%]	längs		- 4.0
3	Bruchspannung³	DIN EN ISO 527-3/2/200	[MPa]	längs quer	20 20	
4	Bruchdehnung³	DIN EN ISO 527-3/2/200	[%]	längs quer	140 150	
5	Glanzwert⁴	DIN EN ISO 2813	[Glanzeinheiten]	längs	70	
6	Farbe⁵		[visuell]	vergleichbar mit Mastersample		

- Die Dickenmessung erfolgt über die Prägung. Die Dickentoleranz ist als 2s Grenze angegeben.
- 10 min. bei +70°C im Umluftofen.
- Probekörper Nr. 2, Prüfgeschwindigkeit 200 mm/min, Probenbreite: 15 mm – Normalklima: +23°C (± 1°C).
- Glanzwert, Messgeometrie 20°, gemessen über mattem, dunklem Untergrund.
- Visuell mit Normlicht „D65“, Folie einlagig über weißem Untergrund. Betrachtungswinkel ca. 45 Grad.



Rely on it.

RENOLIT SE – Zweigniederlassung Frankenthal

PRODUKTINFORMATION

Fehlerbeurteilung

Alle **RENOLIT**produkte werden mittels Lichtdetektoren und auch zusätzlich visuell überprüft. Trotz größter Sorgfalt ist es nicht auszuschließen, dass folgende Defekte vereinzelt auftreten können:

- Einschlüsse von Fremdkörpern
- Farbstreifen
- Mikrolöcher

Bei der Verarbeitung der Folie ist unser Faltblatt „Informationen zur Verarbeitung von Hochglanz-Spanndecken“ zu beachten.

Aufgrund des Produktionsverfahrens ist ein eventuelles Auftreten eines Orangepeel-Effekts nicht auszuschließen. Dieser kann bedingt durch die Farbe mehr oder weniger stark zu sehen sein.

Diese Informationen über **RENOLIT**produkte basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Produkteignung für die Art der Anwendung durch den Kunden geprüft wurde. Die Überprüfung der technischen Daten erfolgt in Anlehnung an die jeweils angegebene Norm. Die Veröffentlichung dieser Information, auch auszugsweise, darf nur mit Zustimmung von **RENOLIT** erfolgen.

Das vorliegende Dokument ist keine technische Spezifikation und dient nur zur Information.

RENOLIT SE – Zweigniederlassung Frankenthal :

Abteilung
Produktmanagement

verantwortlich
Nina Wachter

Ausgabedatum
01. Oktober 2015

Datum:10/15/ Ausgabe:5 / Erstellt durch: wa- d / Info-No.: 04-00000-46

FB 7.214/S.Dengl/2-26.06.14 Produktinfo kurz Inland

Seite 2 von 2 Seiten

RENOLIT SE
Zweigniederlassung Frankenthal
Franz-Nissl-Straße 2
67227 Frankenthal | Germany
info@renolit.com
www.renolit.com

Sitz der Gesellschaft:
Worms
Handelsregister:
Amtsgericht Mainz
HRB 43201

Vorstand:
Michael Kundel (Vorsitzender)
Dr. Axel Bruder, Pierre Winant
Aufsichtsratsvors.: Dieter Dengl

USt-IdNr. (VAT-No.):
DE811173179
Steuer-Nr. (Fiscal-Code):
4467400058

Deutsche Bank AG, Mannheim
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Commerzbank AG, Worms

Kto. 037 770 500
Kto. 500 05
Kto. 387410400

BLZ 670 700 10
BLZ 553 500 10
BLZ 553 400 41

IBAN DE29 6707 0010 0037 7705 00
IBAN DE53 5535 0010 0000 0500 05
IBAN DE84 5534 0041 0387 4104 00

vinyl^{plus}



SWIFT DEUTDESM
SWIFT MALADE51 WOJ
SWIFT COBADEFF553