


RENOLIT ALKORPLAN L

Løst lagt system med ballast



SQUAD.BE

Produkt information

RENOLIT ALKORPLAN L
Fleksibel PVC-membran med glasfilarmering.

Anvendelse

RENOLIT ALKORPLAN L bruges som vandtætningsmembran i løst lagte systemer med ballast.

Certifikater

CE-mærkning
0749-CPR / BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

Certifikater er tilgængelige på vores hjemmeside
www.renolit.com/roofing.

PRODUKT DATA

	Metode	Produktionsværdier RENOLIT ALKORPLAN L	Enheder
		1,5 mm	
Trækstyrke	EN 12311-2 (B)	≥9	N/mm ²
Brudforlængelse	EN 12311-2 (B)	≥180	%
Dimensionstabilitet (6h ved 80 °C)	EN 1107-2	≤0,1	%
Kuldebestandighed	EN 495-5	≤-25	°C
Sømrivestyrke	EN 12310-1	≥325	N
Rivestyrke	EN 12310-2	≥120	N
Lamineringsstyrke	EN 12316-2	≥ B0J eller 200	N/50 mm
Vanddampdiffusionsmodstand (μ)	EN 1931	20 000	-
Modstand mod statisk perforering	EN 12730	≥20	kg

PAKNING

	Farve	Tykkelse	Bredde	Vægt	Rulle længde	Rulle vægt
RENOLIT ALKORPLAN L ₃₅₁₇₇	Antracit/Lys grå	1,5 mm	2,15 m	1,80 kg/m ²	10 lm	ca. 40 kg
	Lys grå	1,5 mm	2,15 m	1,80 kg/m ²	20 lm	ca. 80 kg

Lagring

Opbevares tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs og/eller under tryk.
Paller kan stables med maksimalt 3 paller i stabel.

RENOLIT ALKORPLAN leveres i ruller. Hver leverance kan indeholde op til 10% korte ruller (min. længde på 8 m).

Dette dokument erstatter og suspendere alle tidligere versioner.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Nordic A/S - Naverland 31 - 2600 Glostrup - Danmark
T +45 43 64 46 33 - renolit.nordic@renolit.com



Rely on it.

R2077AA0321